



Technische Information

Conti® Classic Härter

Aromatenfreier, wetterstabiler Härter als Zusatz für Conti® Classic Brillant und Satin

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Aromatenfreier Härter, der im System mit **Conti® Classic Brillant** und **Conti® Classic Satin** Wetterbeständigkeit, chemische Beständigkeit sowie mechanische Belastbarkeit deutlich verbessert. Die Gebrauchstauglichkeit der Flächen, wie z. B. Handläufe, Treppenstufen, Aufzugtüren etc. ist deutlich früher gegeben. Bitte beachten Sie das unterschiedliche Mischverhältnis für **Conti® Classic Brillant** und **Conti® Classic Satin**.



- Topfzeit etwa 8 Stunden
- Mischverhältnis beachten
- Trocknungsbeschleuniger
- PUR-Härter, begrenzt lagerfähig



Technische Angaben

Lieferform	farblos	Spez. Gewicht	ca. 1,060 g/cm ³
Packungsgröße	250 ml	Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 6 Monate
Verbrauch [1]	120 - 150 ml/m ²	Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 11 (flüssig)
Topfzeit	etwa 8 Stunden		

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung

Conti® Classic Härter wird im angegebenen Mischungsverhältnis homogen mit der Stammkomponente (**Conti® Classic Satin** oder **Conti® Classic Brillant**) vermischt. Während des Mischvorgangs sind die Randzonen der Gebinde unbedingt in den Mischvorgang einzubeziehen. Das intensive Mischen erfolgt zweckmäßig mit niedrigtourigen (< 400 U/Min.), elektrisch betriebenen Mischgeräten. Unmittelbar nach dem Mischvorgang beginnt die Reaktion. Die komplett angemischte Materialmenge muss innerhalb der Topfzeit verarbeitet werden. Frisch gemischtes Material niemals mit Restmengen zusammenbringen!

Warme Temperaturen verkürzen die Topfzeit! Nach Überschreitung der Topfzeit dickt das Material ein. Das Material nicht durch Verdünnen wieder verarbeitungsfähig einstellen. Eingedickte Materialien fachgerecht entsorgen.

Mischverhältnis

Conti® Classic Satin

Stammlack - Härter: 10:1

2.500 ml Stammlack + 250 ml **Conti® Classic Härter**

1.000 ml Stammlack + 100 ml **Conti® Classic Härter**

Conti® Classic Brillant

Stammlack - Härter: 5:1

2.500 ml Stammlack + 500 ml **Conti® Classic Härter**

1.000 ml Stammlack + 200 ml **Conti® Classic Härter**

Hinweise

Besonders zu beachten

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!

In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Sicherheit

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Technische Information

Conti® Classic Härter

Aromatenfreier, wetterstabiler Härter als Zusatz für Conti® Classic Brilliant und Satin

Kennzeichnung	Enthält 2-Butanoxim, Kobaltkarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156. Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4005941047516 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com