


NOVICOAT® Gewebekleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Glasdeko-, Vinyl- und Textiltapeten

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Novicoat® Gewebekleber ist ein transparent auf trocknender, ungefüllter Dispersionskleber zur Verklebung von Glasdekogewebe-, Vinyl und Textiltapeten auf Innenwänden. Leichte Verarbeitung, hoch ergiebig, lange Offenzeit, trocknet matt und fleckenfrei auf. Hohe Wasserfestigkeit, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich und diffusionsfähig.



transparent auf trocknend
lösemittel- und weichmacherfrei
hohe Anfangshaftung und lange Offenzeit
für tragfähige Untergründe im Innenbereich



Technische Angaben

Lieferform	transparent auf trocknend	Nassabrieb-beständigkeit*	entfällt
Anwendungsbereich	innen	Kontrastverhältnis / Deckkraftklasse*	entfällt
Packungsgröße	16 kg	Glanzgrad*	matt < 10 E (85°)
Verbrauch [1]	200 - 400 g/m ²	Max. Korngröße*	fein < 100 µm
Spez. Gewicht	ca. 1,070 g/cm ³	Produkt-Code F+L	BSW20
Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l.
		Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)

* Kenndaten nach DIN EN 13300

- [1] Der Verbrauch ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und der Struktur des zu verklebenden Wandbelages. Glasdekogewebe: Feine Strukturen ca. 200 g/m², Mittlere Strukturen ca. 200-300 g/m², Grobe Strukturen ca. 300-400 g/m². Exakte Verbrauchswerte sind durch Probebeschichtung am Objekt zu ermitteln.
- [2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.
- [3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung Kunststoffdispersion, Copolymer und Cellulose (gemäß VdL)

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Für jeden im Innenwandbereich vorkommenden Untergrund bei fachgemäßer Vorbehandlung geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material / Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

stark saugende Untergründe

Stark saugende Untergründe mit **Novicoat® Tiefgrund** oder **Novicoat® Hydrogrund** einlassen.

nicht saugende Untergründe

Nicht saugende Untergründe mit geeignetem **Haftgrund** vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen.

Materialeinstellung

In der Regel unverdünnt auftragen. Bei entsprechenden Tapeten und Werkzeugen bis maximal 10 % Wasser zugeben.

Verarbeitung

Novicoat® Gewebekleber möglichst in 1 - 3 Bahnbreiten gleichmäßig auftragen durch rollen, spritzen oder streichen und das Gewebe mit einem Kunststofffräkel blasen- und faltenfrei gut andrücken. Bei schwach saugenden Untergründen, niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit **Novicoat® Gewebekleber** vor der Verlegung dichtgeklebter und papierkaschierter Glasgewebe ausreichend ablüften lassen. Vor Verarbeitung Klebehinweise der Wandbelaghersteller beachten!

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



NOVICOAT® Gewebekleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Glasdeko-, Vinyl- und Textiltapeten

Airlessverarbeitung

Verdünnung	Pistolensteckfilter ¹	Spritzdruck ²	Düsenwinkel	Düsenbohrung
max. 5 %	Mittel (50 Maschen)	ca. 180 bar	40°- 60°	0,027 inch / 0,69 mm

¹ Je nach Pistolen-Typ. ² Mit unverdünntem Material! Durch Verdünnen kann in der Regel der Druck herabgesetzt werden. Die Angaben sind Richtwerte und nicht bindend. Die Werte wurden mit dem Airlessgerät „Graco UltraMax II 695“ ermittelt.

Überarbeitung / Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 24 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. Zur Vermeidung von Blasen das Material auf den Wandflächen nicht antrocknen lassen, bevor die Tapeten eingebettet werden. Bei der Verarbeitung auf gipshaltigen Untergründen ist für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung und Temperatur zu sorgen, damit es aufgrund langanhaltender Feuchtigkeitseinwirkung nicht zur Anquellung / Blasenbildung kommen kann. Merkblatt Nr. 2 Verspachtelung von Gipsplatten, herausgegeben vom Bundesverband der Gipsindustrie eV beachten. Bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben. Nicht geeignet für Vliestapeten.

Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Mit dem **REMA®-System!** Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 208 9948-156
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com