



MARMO FINE

Produktbeschreibung

ContiCreativ Marmo Fine ist ein natürlicher Kalk-Marmorputz für hochwertige dekorative Beschichtungen auf Wand- und Deckenflächen. Die Rohstoffkombination erzeugt eine natürliche, atmungsaktive Oberfläche, für ein angenehmes Raumklima. Jede Oberfläche ist ein langlebiges Unikat. Pflegeleicht und reinigungsfähig mit einem Schleifpad. Kalk neutralisiert die Raumluft und verringert die Schimmelbildung.

- Natürlicher Kalk-Marmorputz
- Sorgt für gutes Raumklima
- Beugt auf natürliche Weise der Schimmelbildung vor



Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen	Verbrauch ¹	ca. 0,6-0,9 kg/m ²
Farbton	weiß	Lagerung ²	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Packungsgröße	20 kg	Abfallschlüssel ³	17 07 01 (trocken) 08 01 12 (flüssig)
Spez. Gewicht	ca. 1,700 g/cm ³		

Die ausgewiesenen Kenndaten beziehen sich auf die Weißware. Durch eine Abtönung sind Abweichungen möglich. * Kenndaten nach DIN EN 13300 ¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Für jeden fachgerecht vorbehandelten Untergrund im Innenbereich geeignet. Die Untergründe müssen rissfrei, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden BFS-Merkblätter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten!

Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungs-ausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

Risse

Risse fachgerecht aufarbeiten und entsprechende Trockenzeiten einhalten. Zur Durchführung der Arbeiten das BFS-Merkblatt 19 beachten.

Verfärbende Flecken

Flecken partiell mit geeignetem Isoliergrund vorstreichen.



MARMO FINE

Beton

Schalölle, Fette und Wachse durch Netzmittelwäsche entfernen. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Die Saugfähigkeit des Betons durch Benetzungssprobe prüfen. Zur Durchführung der Arbeiten das BFS-Merkblatt 1 beachten.

Stark saugende/sandende Untergründe

Stark saugende Untergründe mit **Conti® One4All Primer** einlassen.

Normal saugende Untergründe

Auf normal saugenden Untergründen, wie z. B. Beton, Putz (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c), kann das Material direkt verarbeitet werden.

Nicht saugende Untergründe

Nicht saugende, glatte Untergründe **ContiCreativ Fondo bianco** vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Materialtönung

Mit geeigneten Volltonfarben. Abtönfarben und Tönkonzentrate sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften.

Auftragsverfahren

Streiche, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

1. Lage **ContiCreativ Marmo fine** vollflächig mit Glättkelle aufziehen. Zwischentrocknung mind. 12 Std.

2. Lage **ContiCreativ Marmo fine** mit Glättkelle aufziehen, hierbei kann bereits die Oberfläche nach belieben strukturiert oder nachbearbeitet werden. Nach einer kurzen Antrockenzeit kann die Fläche unter leichtem Druck geglättet werden.

Nicht in praller Sonne verarbeiten.

Trockenzeit/Überarbeitung

Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Reinigung der Werkzeuge

Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. Durch Abtönung sind Abweichungen in den technischen Kenndaten möglich. Zur Vermeidung von Ansätzen das Material nass-in-nass auftragen. Bei dunklen Farbtönen kann durch mechanische Beanspruchung (Kratzen) die Oberfläche aufgehellert werden. Bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben.

Abzeichnungen durch Ausbesserungen in den Flächen hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-Merkblatt Nr. 25).

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel.: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblätter unter:

www.conticoatings.com

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und An-



MARMO FINE

wendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Schritt-für-Schritt Anleitung 1-lagig gerollt

1. Vorbereitung

- Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Abdecken, was nicht beschichtet werden soll.

2. Material vorbereiten

- Marmo Fine gut aufrühren.

3. Auftragen

- Mit der 18mm Nylonwalze gleichmäßig auf die Fläche aufrollen.
- Verbrauch: ca. 0,6 - 0,9 Kg kg/m².
- Auf gleichmäßige Schichtdicke und Struktur achten.

4. Strukturieren (im frischen Zustand)

- Direkt nach dem Rollen mit Kelle oder Z-Spachtel strukturieren.
- Möglich ist eine Struktur bis Kornstärke oder leicht strukturiert – je nach Wunsch.
- Struktur soll gleichmäßig sein.

5. Trocknung

- Oberfläche mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

6. Schleifen

- Nach der Trocknung Fläche mit 120er Schleifpapier schleifen.

7. Reinigen

- Anschließend Fläche mit Staubbindescheibe gründlich entstauben.

Hinweis:

Sauber und gleichmäßig arbeiten ergibt ein besseres Ergebnis. Immer nass-in-nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.