



# ContiPur<sup>®</sup> Satin

Seidenglanzlack auf Polyurethanbasis für innen und außen

## Produktbeschreibung

**Einsatzbereich** Hochwertige, seidengänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

**Eigenschaften** Leichte Verarbeitung mit hohem Standvermögen, guter Deckkraft, langer Offenzeit, hervorragendem Verlauf und eine ausgezeichnete Kantenabdeckung. Bietet eine hervorragende Blockfestigkeit, ist kratz- und stoßfest, witterungsstabil und vergilbungsfrei. Nach Trocknung des Anstrichs gemäß DIN EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet. Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblicher Anwendungskonzentration von 2 - 6 % in Wasser.



- guter Verlauf
- optimale Haftung
- hoch strapazierfähig
- säure- und alkalibeständig



## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	weiß	<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 1,280 g/cm <sup>3</sup>
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend (20-25 E / 60°)	<b>Lagerung</b> [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen	<b>Produkt-Code F+L</b>	BSW20
<b>Packungsgröße</b>	750 ml, 2,5 l	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	(Kat. A/d): 130 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 130 g/l.
<b>Verbrauch</b> [1]	120 - 150 ml/m <sup>2</sup>	<b>Abfallschlüssel</b> [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.  
[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.  
[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

**Zusammensetzung** Acrylat/PU-Dispersion, Wasser, Titandioxid, Propylenglycol, Methylidiglycol, Additive (gemäß VdL)

## Einsatz- und Anwendungsangaben

**Untergrund** Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Holzfeuchtigkeit darf 5 % nicht überschreiten. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, die entsprechenden BFS-Merkblätter und das Technische Merkblatt, in der jeweils neuesten Fassung, beachten! Die Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen ist ohne haftvermittelnde Grundierung möglich. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern!

**Holz** Neues Holz, rohes Weichholz (Kiefer, Fichte, Lärche); rohe, ausgewitterte Flächenstücke im Außenbereich mit **Conti<sup>®</sup> Tekton<sup>®</sup> IG** vor Bläue schützen. Tropische und/oder inhaltsstoffreiche Hölzer zweimal mit **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund** vorbehandeln. Die maximale Holzfeuchte bei maßhaltigen Bauteilen muss < 13 % liegen, bei nicht maßhaltigen Bauteilen < 15 %.

**Metall** Aluminium, verzinkter Stahl, Stahl- oder Zinkblech nach vorheriger entsprechender Rostschutz- oder Haftgrundierung mit **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund**.

**Achtung!** Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und mineralisch vergütete Faserzementplatten (Glasal) oder Kunstharzlacke mit Oberflächengleitmitteln sowie nitrocellulosehaltige Lacke.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

**Verwaltung/Administration**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

**Verkauf Oberhausen**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



## Technische Information

# ContiPur<sup>®</sup> Satin

### Seidenglanzlack auf Polyurethanbasis für innen und außen

<b>Materialtönung</b>	Über <b>Conti ProfiColor<sup>®</sup></b> oder mit geeigneten Tönkonzentraten oder Abtönpasten. Tönkonzentrate und Abtönpasten sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Keine Volltonfarben verwenden. Höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften.								
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, spritzen oder rollen. Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5 °C (idealer Bereich 10 bis 25 °C), relative Luftfeuchte ≤ 80 %. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) oder starkem Wind verarbeiten. Vor Staubeinwirkung schützen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.								
<b>Materialeinstellung</b>	Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Zur Spritzverarbeitung mit max. 5 % Wasser verdünnen. Vor Gebrauch gut aufrühren und nach Gebrauch wieder gut verschließen.								
<b>Empfohlene Werkzeuge</b>	Zur Verarbeitung von <b>ContiPur<sup>®</sup> Satin</b> empfehlen wir den Einsatz von Werkzeugen mit modernen Kunststoffmischungen, wie zum Beispiel <sup>1</sup> : Wistoba – OptiMix / Magic-Felt, Fries – QU-X / Glattfilt, Storch – AquaSTAR / Filt-Polyester, Mesko – M7.  Für eine effiziente Verarbeitung und ein anspruchsvolles Oberflächenfinish empfehlen wir das Material mit fusselfreiem kurzfloor Rollwerkzeug aufzutragen. Nach zügigem Auftrag können sie mit einem Pinsel, Finisher oder einer geeigneten Schaustoffrolle das Oberflächenbild optimieren. <small><sup>1</sup> Hersteller – Pinsel / Rolle</small>								
<b>Trockenzeiten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">staubtrocken</th> <th style="padding: 2px;">griffest</th> <th style="padding: 2px;">überarbeitbar</th> <th style="padding: 2px;">Durchhärtung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">ca. 1 Std.</td> <td style="padding: 2px;">ca. 2 Std.</td> <td style="padding: 2px;">6 - 8 Std.</td> <td style="padding: 2px;">ca. 7 Tage</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.</p>	staubtrocken	griffest	überarbeitbar	Durchhärtung	ca. 1 Std.	ca. 2 Std.	6 - 8 Std.	ca. 7 Tage
staubtrocken	griffest	überarbeitbar	Durchhärtung						
ca. 1 Std.	ca. 2 Std.	6 - 8 Std.	ca. 7 Tage						
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.								
<b>Entfernung von Verunreinigungen</b>	Verunreinigungen durch das Material sofort mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbflecken können mit <b>Kluthe Lösol<sup>®</sup> 2010</b> angelöst und mit Wasser entfernt werden. Gesondertes Technisches Merkblatt beachten.								

## Hinweise

<b>Besonders zu beachten</b>	VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen. Nicht geeignet in Bereichen mit dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung, besonders in Kombination mit Reinigungsmitteln.
<b>Sicherheit</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält 1,2-Bentisothiatol-3(2H)-On. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Entsorgung</b>	Mit dem <b>REMA<sup>®</sup>-System!</b> Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.
<b>Technische Beratung</b>	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: <a href="mailto:awt@conticoatings.com">awt@conticoatings.com</a> oder Tel: +49 208 9948-156. Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <a href="http://produkte.conticoatings.com/4005941043440">http://produkte.conticoatings.com/4005941043440</a> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
<b>Anmerkung</b>	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)