

# RENOLITH® SPEZIALISOLIERGRUND

Schnelltrocknende Spezialisolierung auf Acrylat-Dispersionsbasis

## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

Isolierendes, weiß eingefärbtes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen. Hohes Eindringvermögen mit guter Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Isoliert Flecken von z.B. Wasserschäden, Nikotin, Öl, Teer und Bitumen ab. Geeignet für alle vorkommenden Untergründe beim Fassaden- oder Innenwandastrich, besonders bei den Putzsorten der Mörtelgruppen II und III, Beton, Ziegelmauerwerk, Faserzement und Gipskarton. Keine Geruchsbelästigung, diffusionsfähig, wasserverdünnbar, Lösemittel- und weichmacherfrei, nicht brennbar.



- breites Anwendungsspektrum
- extrem feinteilig, mit hohem Eindringvermögen
- für egalisierende und verfestigende Grundanstriche

## Technische Angaben

|                        |                                 |                              |                                                                      |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich      | innen und außen                 | Lagerung <sup>2</sup>        | kühl und trocken ca. 1 Jahr                                          |
| Lieferform             | weiß, stumpfmatt                | Produkt-Code F+L             | BSW20                                                                |
| Packungsgröße          | 10 Liter                        | EU-VOC-Grenzwert             | (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010)<br>Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l. |
| Spez. Gewicht          | ca. 1,030 g/cm <sup>3</sup>     | Abfallschlüssel <sup>3</sup> | 17 07 01 (trocken),<br>08 01 12 (flüssig)                            |
| Verbrauch <sup>1</sup> | ca. 100 - 200 ml/m <sup>2</sup> |                              |                                                                      |

<sup>1</sup> Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. <sup>2</sup> Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. <sup>3</sup> Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

### Zusammensetzung (gemäß VdL)

Reinacrylat-Dispersion, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon

# RENOLITH® SPEZIALISOLIERGRUND

## Schnelltrocknende Spezialisolierung auf Acrylat-Dispersionsbasis

### Untergrundvorbehandlung

#### Untergrund

Untergründe sollten möglichst trocken sein. Staub, Fett und nicht fest haftende Altanstriche entfernen, Leimfarben restlos abwaschen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Zur Reinigung von verunreinigten Flächen, empfehlen wir zur Vorbehandlung die Verwendung von **Conti® Renolith® Cleaner**. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden BFS-Merkblätter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

Zum Festigen von kreidenden Altanstrichen, porösen, sandenden Putzen, Beton, Gips- und Gipskartonplatten. Ebenso geeignet für Kalksand-, Ziegel- und Hartbrandsteine und Putze der Mörtelgruppe II - IV.

Für Mörtelgruppe I nicht geeignet.

#### Neuputze

Je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Kalkputze CS I > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (P Ic) und mineralische Leichtputze mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen.

#### Schwach saugende Untergründe

Bei schwach saugenden Untergründen bis zu 30 % mit Wasser verdünnen. Die Wasserzugabe so einstellen, dass kein glänzender Grundierfilm entsteht. Vorhandene Glanzstellen vor dem Überarbeiten matt schleifen.

### Verarbeitung

#### Materialeinstellung

Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen.

#### Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Anwendung

In der Regel einmalig mit Farbroller, Deckenbürste oder im Spritzverfahren auftragen. Stark saugende Untergründe satt

nass-in-nass einlassen.

Vor Anwendung Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten.

#### Überarbeitung / Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

#### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

### Hinweise

#### Besonders zu beachten

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!

Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

#### Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

#### Entsorgung

Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

#### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com)

Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblätter siehe [Web-Links](#) oder unter <https://www.conticoatings.com>.

# RENOLITH® SPEZIALISOLIERGRUND

Schnelltrocknende Spezialisolierung auf Acrylat-Dispersionsbasis

## Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.